

ZIC DCTF MULTI

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (DCT).

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1, 1+, 2/6-speed DCT/MTF LT-5

Borg Warner

Bugatti Veyron

Chrysler Powershift 6-speed (Getrag)/68044345 EA & GA

Eaton PS-278, Ferrari 7-speed (Getrag)/TF DCT-3

Ford/Nissan Powershift 6-speed, Ford WSS-M2C936A/WSS-M2C200-D2/WSS-M2C218-A1/F-DC

Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT)/MZ3200D

DiaQueen SSTF-1

Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT)/9734.S2

Renault EDC 6-speed (Getrag)/EDC-7/77 11 785 243 (DW5)

Volvo Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839

VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed/7-speed, VW/Audi TL 52529/G 052 529 A2 or A6/S-Tronic 7 (DSG7)/G 055 529/G 052 512/TL 521 82/G 052 182 A2 or A6, VW G 052 526/G 055 536 ZF/Porsche #999.917.080.00

Не использовать, если требуемой спецификации нет в списке выше.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает надежную защиту элементов коробки передач.

Снижает потребление топлива за счет оптимально подобранного пакета присадок.

Превосходные низкотемпературные свойства.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Вязкость по SAE	75W	-
Плотность при 15°C, г/см ³	0,8529	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	31,35	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	6,883	ASTM D 445
Индекс вязкости	189	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	192	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-51,0	ASTM D 97
Коррозионное воздействие на медь при 100°C 3 ч	1-b	ASTM D 130

Вязкость по Брукфильду при -40°C, Мпа*с	11000	ASTM D 2983
---	-------	-------------

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK Enmove Co., Ltd.
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru