

ZIC VEGA

ОПИСАНИЕ

Серия всесезонных гидравлических масел для использования в мобильной технике и промышленном оборудовании (литьевые машины, прессы, тяжелые манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и т.д.), где рекомендованы масла уровня DIN 51524-Part 2 (HLP). Для поршневых, шестеренчатых, лопастных, аксиально-поршневых насосов, в соответствии с требованиями производителя.

Обеспечивают высокие вязкостно-температурные и противоизносные свойства. Класс чистоты соответствует требованиям ISO 4406, класс 21/19/16. Масла произведены с использованием собственного базового масла YUBASE (группа III по API) с добавлением многофункционального пакета присадок.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524-Part 2 (HLP)

ISO 11158, 6743/4 (HM/HR)

AFNOR NF E 48-603 HM

Parker Hannifin (ранее Denison) HF-0/HF-1/HF-2

MAG Cincinnati Machine (ранее Cincinnati Milacron) P68/P69/P70

Eaton Vickers Brochure 694 (ранее Eaton Vickers M-2950-S / I-286-S)

Bosch Rexroth 90220

U.S. Steel 127/136

ПРЕИМУЩЕСТВА

Синтетическая основа гарантирует бесперебойную работу гидравлических систем, эксплуатируемых в широком диапазоне нагрузок и температур. Обеспечивают термическую и антиокислительную стабильность, исключая образование отложений и шлама в системе, защищают от коррозии и ржавления. Высокие деэмульгирующие и антипенные свойства способствуют быстрому отделению воды и разрушению пены, минимизируют влияние кавитации. Отличная фильтруемость продлевает срок службы оборудования и увеличивает ресурс работы элементов фильтрации.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя				Метод испытания
Класс вязкости по ISO	32	46	68	ISO
Плотность при 15°C, г/см ³	0,84	0,85	0,86	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	32,0	46,5	67,3	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	6,1	7,7	9,4	ASTM D 445
Индекс вязкости	133	134	117	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	248	254	264	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-37,5	-35,0	-32,0	ASTM D 97
Коррозия меди, 3 ч	1-a	1-a	1-a	ASTM D 130

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО. Третья цифра означает год (7 – 2017, 8 – 2018, 9 – 2019), четвертая и пятая – месяц, шестая и седьмая – дату изготовления.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Kopee SK lubricants Co., Ltd.
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru