



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ZIC CVT MULTI HP

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для бесступенчатых коробок передач (CVT) как цепного, так и ременного типа.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

Audi Multitronic
BMW Mini Cooper EZL 799A / 83 22 0-136 376, -429 154
Chery CVT / WCF-1
Daihatsu Fluid TC / AMMIX CVTF DFE, DC, DFC
Dodge / Jeep / Chrysler NS-2 / CVT+4
Fiat Tutela CVT N.G
Fujijyuuko i-CVTF FG
GM VT40 / HP CVT/ DEX-CVT / 1940713, 714 / CVTF I-Green2
Honda HMMF Ultra, CVT & Z-1 (All without starting clutch) / HCF2 / Utra HEVF-Type 1
Hyundai / Kia CVT-1, SP CVT-1, CVT-J1 / SP III (Only CVT)
JWS 3401
Mazda JWS 3320
Mini Cooper EZL 799, 799A / ZF CVT V1
Mitsubishi CVTF-J1, -J4, -J4+, -ECO J4, -MA1 / SP-III (Only CVT)
Nissan NS-1, -2, -2V, -3 / N-CVT
Opel / Vauxhall 7-speed CVT / 95529854
Punch CVTF-EX1
Renault CVT CK, SK, FK
Subaru iCVT, iCVT FG, ECVT / Lineartronic Chain CVT, CVT II, CVT 3, K0425Y0710 & Y0711 / Lineartronic HT CVTF, CV-30, K0421Y0700 / HT CVTF-LV
Suzuki CVTF TC, 3320, 4401 / NS-2 / CVT Green 1, 2, 1V
Toyota CVTF TC, FE
Volvo CVT 4959
VW / Audi / Skoda TL 521 16 (G 052 516) / TL 521 80 (G 052 180)
Zotye CVTs
Ford Escape Hybrid with eCVT
Honda e:HEV / iMMD
Jatco JR712 / CVT 8 Hybrid
Mazda Skyactive-Hybrid
Nissan e Power / Altima Hybrid
Toyota THS II / Prius / THS 5th Gen. / Noah / Voxy



ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает надежную защиту элементов вариатора.

Снижает потребление топлива за счет оптимально подобранного пакета присадок.

Превосходные низкотемпературные свойства.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 15°C, г/см ³	0,85	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	31,8	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	6,9	ASTM D 445
Индекс вязкости	181	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	210	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-50,0	ASTM D 97
Коррозионное воздействие на медь при 150°C 3 ч	1-b	ASTM D 130
Вязкость по Брукфилд у при -40°C, Мпа*с	8620	ASTM D 2983
Цвет	желтый	Визуально

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK Enmove Co., Ltd.
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru