



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»  
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302  
Телефон: +7 495 989 47 57  
www.zicoil.ru  
zic@sk.com

## ZIC ATF MULTI HT

### ОПИСАНИЕ

Универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач различных производителей, в том числе европейских.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE.

### РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

Audi / VW / Skoda G 052 025 A2 / G 052 055 / G 052 990 / G 052 162, -A1, -A2 / G 053 025 A2 / G 055 025 A2

Allison C-3, C-4 / TES-295, -389, -468

ATF RED 1, 1K

BMW LA2634 / LT71141

ZF 5HP / 7045E / ETL 8072B / 705 / ATFD-3

JWS 3309

Daihatsu AMMIX ATF D-II / D-III SP

Ford Mercon

GM ATF II / III

Honda ATF-Z1 / DW-1

Hyundai-Kia ATF SP-III / SP-II / SP-I

Jaguar ATF 3403 M115 / LT71141

JASO M315 1A, 2A

Mazda ATF D-II / M-III / M-V / F-1 / S-1 / N-1 / 3317

MB 4-speed/ 5-speed

Nissan Matic Fluid C / D / J / K / P

Peugeot / Citroen ZF 4HP / Z 000169756 / A4L

Porsche ZF 5HP / ATF 3403-M115 / 000 043 205-09, -28 / Z 000169756

PSA B71 2340

Renault DPO / AL4 / Matic D2

Saab T-IV (JWS 3309) / 93 160-393, -372

Subaru ATF / K0140Y0700 / ATF 5AT

Suzuki AT Oil 5D06 / ATF 2326, 2384K, 3314, 3317

Toyota ATF D-II, -III / T-III, -IV

Volvo 97325, 97335 / CE 97340, 97341 / PN 1161-521, -540, -621, 640

ZF TE-ML 05L / 09 / 11A / 11B / 14C / 21L

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Специализированный пакет присадок в сочетании с синтетической основой позволяют превосходить требования большого перечня спецификаций производителей автомобильной техники к маслам для автоматических коробок передач.



Высокая прочность масляной пленки и превосходная стабильность к окислению способствует уверенной защите узлов коробки передач в рекомендованных производителем техники интервалах замены масла.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                               | Значение | Метод испытания |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>                 | 0,85     | ASTM D 1298     |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | 37,2     | ASTM D 445      |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 7,0      | ASTM D 445      |
| Индекс вязкости                                       | 153      | ASTM D 2270     |
| Температура вспышки, °C                               | 212      | ASTM D 92       |
| Температура застывания, °C                            | -45,0    | ASTM D 97       |
| Кислотное число, мг КОН/г                             | 1,80     | ASTM D 664      |
| Коррозионное воздействие на медь при 150°C 3 ч        | 1-b      | ASTM D 130      |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C, Мпа*с               | 18520    | ASTM D 2983     |
| Цвет                                                  | красный  | Визуально       |

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Kopee SK Enmove Co., Ltd.  
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea  
[www.skzic.com](http://www.skzic.com)      [www.zicoil.ru](http://www.zicoil.ru)