



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»  
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302  
Телефон: +7 495 989 47 57  
www.zicoil.ru  
zic@sk.com

## ZIC ATF 2

### ОПИСАНИЕ

Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления (ГУР).

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE.

### РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

GM Dexron II  
Ford Mercon  
Allison C-3  
Caterpillar TO-2

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает высокой термоокислительной стабильностью.

Обеспечивает комфортное переключение передач даже при низких температурах.

Совместимо со всеми материалами уплотнительных соединений трансмиссии.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                               | Значение | Метод испытания |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>                 | 0,84     | ASTM D 1298     |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | 36,9     | ASTM D 445      |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 7,3      | ASTM D 445      |
| Индекс вязкости                                       | 168      | ASTM D 2270     |
| Температура вспышки, °C                               | 226      | ASTM D 92       |
| Температура потери текучести, °C                      | -47,5    | ASTM D 97       |
| Кислотное число, мг KOH/г                             | 1,48     | ASTM D 664      |
| Коррозионное воздействие на медь при 150°C 3 ч        | 1-а      | ASTM D 130      |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C, Мпа*с               | 2689     | ASTM D 2983     |
| Цвет                                                  | красный  | Визуально       |

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.



- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Kopee SK Enmove Co., Ltd.  
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea  
[www.skzic.com](http://www.skzic.com)      [www.zicoil.ru](http://www.zicoil.ru)