

ZIC M7 2T

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для применения в 2-х тактных двигателях мототехники с отдельной и смешанной системой смазки.

Предназначено для использования в качестве растворимого смазывающего компонента в топливе 2-тактных бензиновых двигателей различного типа.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API TC
JASO FC
ISO EGD

ПРЕИМУЩЕСТВА

Синтетическая основа и комплекс присадок обеспечивают отличную защиту двигателя от образования отложений и его чистоту.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 15°C, г/см ³	0,87	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	47,1	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7,9	ASTM D 445
Индекс вязкости	137	ASTM D 2270
Температура потери текучести, °C	-37,5	ASTM D 97
Сульфатная зольность, %масс	0,13	ASTM D 874

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK Enmove
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru